



Società con Socio Unico  
10296660151

## **PROTETTIVO 5**

### **Finitura trasparente opaca**

#### **Campo d'impiego:**

Finitura acrilica a base solvente bi-componente.  
Prodotto con elevate caratteristiche di resistenza, ottimo aspetto opaco e ottima distensione.

**Metodi di applicazione:** PROTETTIVO 5 si applica a spruzzo con aerografo o con pompa misto aria.

#### **Preparazione del prodotto**

Catalizzare al 30% con Catalizzatore per Protettivo 5.  
Diluire al 40% con Diluente Poliuretano ( diluizione in peso)

#### **Sovrapplicazione: NON PREVISTA.**

E' consigliabile applicare il prodotto con un'unica mano omogenea.

#### **Caratteristiche di essiccazione:**

- Appassimento: 10 minuti a 20àC.
- Fuori polvere: 30-40 minuti a 20°C
- Secco al tatto: 1 ora a 20°C
- Essiccazione: 24 ore a 20°C
- Essiccazione a forno:50 -60 minuti a 60 -80°C

#### **Dati tecnici:**

Brillantezza: Opaco 15 Gloss circa  
Ugello consigliato 1,5 – 1,8 mm  
Resa teorica: 5 metri quadri per chilogrammo circa.  
Pot Life: 2 ore circa a 20°C  
Spessore film consigliato: 60 – 80 micron  
Strati consigliati: 1 mano incrociata.

#### **Procedure per lo stoccaggio:**

Il prodotto non deve essere stoccato a temperature comprese tra i 5°C ed i 30°C.  
Non sottoporre a repentini sbalzi di temperatura.

**Società con Socio Unico**  
10296660151

Non esporre all'azione diretta dei raggi solari. Conservato correttamente negli imballi originali può mantenere la sua efficacia anche per 12 mesi dalla data di spedizione.

**ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO:** Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.

NOTA: Le informazioni contenute in questo Bollettino Tecnico hanno il compito di ragguagliare sulle nostre conoscenze riguardanti i prodotti descritti, senza peraltro fornire garanzie tecniche sulle applicazioni e prescindono da eventuali vincoli brevettuali e da ogni nostra responsabilità al riguardo. All'utilizzatore è quindi riservato il compito di effettuare esperimenti preliminari per accertarsi della piena rispondenza dei prodotti alle singole esigenze – Questa scheda sostituisce tutte le edizioni precedenti -

**PROTETTIVO 5** Aggiornamento scheda del 31/05/2019 Rev.1